



® 平成 29 年 4 月 10 日 (月)
No. 14421 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許無効成立審決取消訴訟

(「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」訂正無効事件)

[上] (全2回)

—平成27年(行ケ)第10261号、平成28年12月21日判決言渡—

標記特許無効審判で、原告が請求した訂正発明は、新規事項を導入するものであるとして訂正を認めず、訂正特許を無効にした審決を不服とする審決取消訴訟において、訂正発明は、訂正の要件を満たしているとされたものの、請求項1～3、5～8は、サポート要件は満たしていないとされ、審決に誤りはなしとして特許は無効とされ、請求項4のみがサポート要件を有しているから審決は誤りであるとされ、特許性が認められた事例。

—水素エネルギーの時代へ—

特許業務法人

矢野内外国特許事務所

所長弁理士	矢野 寿一郎	副所長弁理士	正津 秀明
弁理士	谷村 昌宏	弁理士	岩本 泰雄
弁理士	堀 喜代造	弁理士	矢野 浩太郎
弁理士	水谷 靖	弁理士	柳瀬 智之
弁理士	森本 淳史	弁理士	松下 計介

〒540-6134 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー 34階
TEL 06-6944-0651 FAX 06-6944-0653 URL <http://www.patent-yano.gr.jp>



第1 事件の骨組

1 特許庁における手続の経緯等

- (1) 原告は、平成22年3月8日(優先権主張：平成21年3月27日、日本国)、発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明について特許出願をし、平成23年1月28日、設定の登録(特許第4673448号)を受けた(請求項の数は8である本件特許)。
- (2) 被告は、平成26年9月18日、本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し、無効2014-800158号事件として係属した。
- (3) 原告は、平成27年8月3日、本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(本件訂正)。
- (4) 特許庁は、平成27年11月24日、本件訂正の請求を認めず、「特許第4673448号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(本件審決)をし、その謄本は、同年12月2日、原告に送達された。
- (5) 原告は、平成27年12月28日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 原告が行った訂正は以下のとおりである。

【請求項1】Crが5mol%以上20mol%以下、残余がCoである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相(A)と、前記相(A)の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0～50%である球形の合金相(B)とを有し、前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

【請求項2】Crが5mol%以上20mol%以下、Ptが5mol%以上30mol%以下、残余がCoである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相(A)と、前記相(A)の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0～50%である球形の合金相(B)とを有し、前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

【請求項3】Crが5mol%以上20mol%以下、Ptが5mol%以上30mol%以下、Bが0.5mol%以上8mol%以下、残余がCoである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相(A)と、前記相(A)の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0～50%である球形の合金相(B)とを有し、前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

【請求項4】球形の合金相(B)は、中心部がCr25mol%以上であって、中心部から外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることを特徴とする請求項1～3のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

【請求項5】球形の合金相(B)の直径が、50～200 μ mの範囲にあることを特徴とする請求項1～4のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

【請求項6】非磁性材料が、Cr、Ta、Si、Ti、Zr、Al、Nb、Bからなる酸化物、窒化物若しくは炭化物又は炭素から選択した1成分以上含むことを特徴とする請求項1～5のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。